

jafo[®]plast

gut verbaut

Produktspezifikation

Dach

	Brandklasse	Dichte (g/cm ³)	Flächengewicht (g/m ²)	Freibewitterung (Monate)	Klebkraft (N/25 mm)	Klebkraft auf Stahl (N/25 mm)	Klebstofftyp	Reißdehnung (%)	Reißfestigkeit (N/25 mm)	Reißfestigkeit (N/50 mm)	S _t -Wert (m)	Temperaturbeständigkeit (°C)	Trägermaterial	UV-stabilisiert	Verarbeitungstemperatur (°C)	Lagerung
jafo [®] TOP G	E		100	0,5				78/ 72	206/ 163	0,02	-40 bis +100			6 Wochen	keine Vorgabe	trocken, UV-geschützt, nicht über 40 °C
jafo [®] TOP GU	E		120	1,5				82/ 77	246/ 176	0,02	-40 bis +100			6 Wochen	keine Vorgabe	trocken, UV-geschützt, nicht über 40 °C
jafo [®] TOP BS jafo [®] TOP BS Plus	E		150	1,5			Acrylat	70/ 48	270/ 201	0,02	-40 bis +100			6 Wochen	keine Vorgabe	trocken, UV-geschützt, nicht über 40 °C
jafo [®] TOP RS jafo [®] TOP RS Plus	E		180	1,5				90/ 120	240/ 350	0,02	-40 bis +95			6 Wochen	keine Vorgabe	trocken, UV-geschützt, 3 Monate
jafo [®] TOP FB Plus	E		160					75/ 120	225/ 310	0,09	-40 bis +95			ja	keine Vorgabe	trocken, UV-geschützt, 3 Monate
jafo [®] DS 2 jafo [®] DS 2 Plus	E		100				Acrylat	54/ 50	135/ 115	2,0	-40 bis +100			3 Mon.		trocken, UV-geschützt, nicht über 40 °C
jafo [®] ISOPLUS	E/B2	0,95						650/ 800		100	-40 bis +80			3 Mon.		trocken, UV-geschützt, nicht über 40 °C
jafo [®] DS 100	E/B2	0,94						550/ 800	70/ 65	100	-40 bis +80					trocken, UV-geschützt, nicht über 40 °C
jafo [®] DS 100 quick&easy	E/B2	0,94						500/ 900	170/ 100	100						trocken, UV-geschützt, 3 Monate
jafo [®] DS 120	E/B2	0,94						700/ 900	100/ 110	120	-40 bis +80					trocken, UV-geschützt, nicht über 40 °C
jafo [®] DS 200	E/B2	0,94						800/ 1000	150/ 140	200	-40 bis +80					trocken, UV-geschützt, nicht über 40 °C
jafo [®] DS 1500	A1		160	36/ 48				4/ 4	500	1500	-40 bis +80					trocken, UV-geschützt, nicht über 40 °C
jafo [®] DS VARIPLUS	E		74					35/ 40								trocken, UV-geschützt
jafo [®] THEN-SE	B1	0,96						300/ 400	18/15							trocken, UV-geschützt
jafo [®] Dachrinnenschlauch		0,92						200/ 250	14/12		-20 bis +60					Raumtemperatur
jafo [®] Alu-Band, Reinalu	B1		103			10	Hot- Melt	4	48		bis 150					trocken, UV-geschützt, nicht über 35°C/6 Monate
jafo [®] TOP Nageldichtband		0,25					Synthese- Kautschuk				-30 bis +80	PE- Schaum	bedingt	+5 bis +30		trocken, UV-geschützt, nicht über 35°C/6 Monate
jafo [®] BASIC			290		38		Acrylat	200/ 400			-40 bis +80	Kraft- papier	3 Mon.	0 bis +25		trocken, UV-geschützt, nicht über 35°C/6 Monate
jafo [®] ALLROUND			340		35		Acrylat	200/ 400	20/ 12		-40 bis +80	PES PVA	6 Mon.	0 bis +25		trocken, UV-geschützt, nicht über 35°C/6 Monate
jafo [®] ULTRA, Fassadentape			> 12		30		Acrylat	200			-40 bis +80	LDPE	ja	> +15		trocken, UV-geschützt, nicht über 35°C/6 Monate
jafo [®] DS Folienklebeband			110			40					-20 bis +70	PP- Folie	> +15	+5 bis +35		trocken, UV-geschützt, nicht über 35°C/6 Monate
jafo [®] SEAL											-30 bis +60			-5 bis +35		12 Mon. im verschlossenen original Gebinde
jafo [®] SEAL Powertape											bis -30	TPE		-5 bis +35		24 Mon. im verschlossenen original Gebinde